

Durofoam®

Um polímero leve extrudido
à base de uma mistura de poliestireno
de densidade média

ORAC®
D E C O R

ORAC nv/sa
Biekorfstraat 32
8400 Ostend, Belgium
T +32 (0)59 80 32 52
info@oracdecor.com
www.oracdecor.com

UM203 - 08/2019

MADE IN EU

PRINCIPAIS VANTAGENS DO PRODUTO



Para aplicações no Interior.



Sancas com pouco peso.



Boa relação qualidade/preço.

VANTAGENS GERAIS DO PRODUTO



Linhas pronunciadas para um ótimo Design.



Acabamento fácil com uma tinta de qualidade. Estável aos raios UV após pintura final.



Fácil de cortar e de instalar.



Com um V-Fix integrado que permite colar de maneira fácil.

INSTALAÇÃO

GARANTIA COMPLETA
APENAS COM A
UTILIZAÇÃO DE COLAS
DECOFIX



Interior, superfícies
porosas e secas



Interior, superfícies não porosas
ou ambientes húmidos



Aderência
teto/parede



DECOFIX PRO

Cola acrílica forte à
base de água

FDP500 300ml
7>8m



ou



DECOFIX POWER

Cola muito forte à base
de polímero MS

FDP700 290ml
7>8m



Uniões entre os
perfis



DECOFIX PRO

Cola acrílica forte à
base de água

FDP500 300ml
7>8m



ou



DECOFIX POWER

Cola muito forte à base
de polímero MS

FDP700 290ml
7>8m



CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E DE INSTALAÇÃO



Colocar os perfis e as colas no local 24 horas antes da aplicação.

CARACTERÍSTICAS ORAC® DECOR



Resistente à maioria dos solventes e humidades.



Resistente ao calor (máximo 70°C)



Resistente a fendas, sem deterioração, estabilidade dimensional.



Acusticamente neutro.



Não é resistente aos raios UV.
Estável aos raios UV após a pintura final.

INFORMAÇÃO TÉCNICA



Composição: mistura de poliestireno de densidade média



100% reciclável



Dureza: 50-65 shore A



Fator de destruição do ozono: 0 (livre de CFC)



Densidade: $\pm 70 \text{ kg/m}^3$



Contém produtos não tóxicos; isento de amianto, cianeto e formaldeído



Espessura: 8 mm > 15 mm



Absorção de água (após 24 horas): < 0.1%



Norma contra incêndios E.
Standard não resistente ao fogo.

sancovedras

Representantes exclusivos em Portugal

www.sancovedras.pt

(+351) 261 856 196 | (+351) 261 814 354

comercial@sancovedras.pt