# Duropolymer®

Um polímero extrudado e resistente ao impacto à base de poliestireno de alta densidade

**ORAC nv/sa**
Biekorfstraat 32
8400 Ostend, Belgium
T +32 (0)59 80 32 52
info@oracdecor.com
www.oracdecor.com

UM201 - 08/2019

MADE IN EU

## PRINCIPAIS VANTAGENS DO PRODUTO


Linhas pronunciadas para um ótimo Design.


Pode ser aplicado no exterior e em ambientes húmidos. Tem de ser pintado com um revestimento especial para uso exterior.


Resistente ao choque.


Resistente à maioria dos solventes comuns e humidade

## VANTAGENS GERAIS DO PRODUTO



Produtos com uma pré-pintura para uma superfície lisa e mate com melhor aderência da tinta.


Acabamento fácil com uma tinta de qualidade. Estável aos raios UV após pintura final.


Pode ser lixado.


Fácil de cortar e de instalar.



Com um V-Fix integrado que permite colar de maneira fácil.

## INSTALAÇÃO

GARANTIA COMPLETA APENAS COM A UTILIZAÇÃO DE COLAS DECOFIX


Interior, superfícies porosas e secas


Perfis pesados

ou


Exterior, superfícies não porosas ou ambientes húmidos


Aderência teto/parede




### DECOFIX PRO

Cola acrílica forte à base de água

FDP500 300ml
7>8m




ou




### DECOFIX POWER

Cola muito forte à base de polímero MS

FDP700 290ml
7>8m





Uniões entre os perfis




### DECOFIX EXTRA

Cola à base de poliuretano

FX200 310ml | min. 80m
FX210 (tubo) 80ml | min. 20m



## CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E DE INSTALAÇÃO




Colocar os perfis e as colas no local 24 horas antes da aplicação.

## CARACTERÍSTICAS ORAC® DECOR



Resistente à maioria dos solventes e humidades.




Resistente ao calor (máximo 70°C)



Resistente a fendas, sem deterioração, estabilidade dimensional.



Acusticamente neutro.



Não é resistente aos raios UV.
Estável aos raios UV após a pintura final.


## INFORMAÇÃO TÉCNICA




Composição: Poliestireno de polímero (> 95%)



Dureza:
> 27 shore D – Sancas e Perfis
> 45 shore D: Rodapés



Densidade: 220 > 240 kg/m³



Espessura: 5 mm > 27 mm



Norma contra incêndios E.
Standard não resistente ao fogo.



100% reciclável




Fator de destruição do ozono: 0 (livre de CFC)



Contém produtos não tóxicos; isento de amianto, cianeto e formaldeído



Absorção de água (após 24 horas): < 0.1%

sancovedras | Representantes exclusivos em Portugal

www.sancovedras.pt
(+351) 261 856 196 | (+351) 261 814 354
comercial@sancovedras.pt